

VIKING 200

Datablad



Viking 200

Anbefalet anvendelse:

- DUKO MH undertag
- Vingetegl
- Falstegl
- Betongtagsten
- Anvendes som vindspærre

Egenskab	4-lags PP*UV-stabiliseret
Diameter	190 g/m ²
Fladevægt	Polyethylen & rustfri stål
Trækstyrke på langs/tværs	540/540 N/50mm
Brudforlængelse på langs/tværs	20/20 %
Rivestyrke på langs/tværs	365/340 N
Fleksibel ved lav temperatur	- 40°C
Vanddamp, diffusionsmodstand (Z-værdi)	0,2 Gpa s m ² /kg
Telteffekt	Ingen
Sd-værdi	0,04
Vandtæthed	W1
Garanti	5 års totalgaranti - 20 års produktgaranti
Varmerefleksion	30%
Taghældning mindst	12° - se: Montagevejledning KOMPROMENT undertag

